CLASSIC FONDO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4280 FT Nº0021

OCT-2012 (WE021)

INT/EXT

- Para el **tratamiento preventivo** de cualquier estructura y mobiliario de la madera, previo al acabado mediante lasur, pintura o barniz.
- Acabado **Liso**
- Disponible en **Incoloro**.

0,75L 5L 25L

TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Tratamiento preventivo Nº registro: 11-80-03833	**Interior / Exterior**	**Madera**

PROPIEDADES	BENEFICIOS
Insecticida	Efectivo ante carcoma
Fungicida	Efectivo ante hongos de azulado
Anti-termitas	Efectivo ante termitas
Acción preventiva	Hasta 10 años de acción preventiva

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: 5 m2/L
- SECADO AL TACTO: 1 h
- SECADO TOTAL: 24 h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: 0.79 (a 20ºC)
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: Aprox.38 ªC, Pensky Martens

Composición:

- Cipermetrina (0.07 %)
- IPBC (0.05 %)
- Propiconazol (0.15 %)
- Tebuconazol (0.05 %)

CLASIC FONDO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4280 FT Nº0021 OCT-2012 (WE021)

Preparación de Superficies

- La madera debe estar seca (grado de humedad entre 8% y 20 %), y exenta de cualquier revestimiento (lasur, cera, barniz o pintura) y limpias de polvo, grasa. Recomendamos la eliminación de antiguas capas de pintura mediante Bondex Decapante para Madera (ref.8014)

Aplicaciones y Usos Autorizados

- Envase de 0,75 L : Uso por el público en general.
- Envase de 5 L y 25 L: Exclusivamente por personal especializado.Uso ambiental: Tratamiento de la madera en instalaciones industriales superficial y en profundidad.

Aplicación

- Agitar bien el producto antes de usar
- Aplicar una dosis equivalente a 5 m2/ L, en todas las caras y extremos de la estructura a tratar. No diluir.

Modo de empleo

- Envase de 0,75 L : Aplicación a brocha (1-2 manos).
- Envase de 5 L y 25 L: Aplicación a brocha, equipo de proyección o inmersión.

Eficacia

- Cumple la norma UNE-EN46: Determinación de la eficacia preventiva contra las larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus tras ensayos de envejecimiento por deslavado UNE.EN84 para tratamiento superficial por pincelado.
- Cumple la norma UNE-EN48: Determinación de la eficacia curativa contra Anobium punctatum.
- Cumple la norma UNE-EN118: Determinación de la eficacia preventiva contra las termitas del género Reticulitermes tras ensayo de envejecimiento por deslavado (EN84) para tratamiento superficial.
- Cumple la norma EN1390: Determinación de la acción curativa contra larvas de Hylotrupes bajulus .
- Cumple la norma UNE 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborarada contra el azulado con envejacimiento acelerado de 4 semanas.

Limpieza de herramientas

- Disolvente Sintético

Indicaciones importantes

- Conservación: De dos a tres años, en envase original cerrado,almacenado evitando altas temperaturas.
- No aplicar con temperatura inferior a 5º C ni humedad relativa superior al 80 %.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).

PINTURAS DYRUP, S.A.
Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
E-08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es
Tel.: +34 93 729 30 00

Una marca PPG
Este documento deja de estar controlado después de su impresión.